



TRAFIX 4H

Șapă autonivelantă cu întărire rapidă în doar 4 ore



PARCHET



MOCHETĂ SAU LINOLEUM



PLĂCI CERAMICE

Descriere:

TRAFIX 4H - șapă autonivelantă pe bază de ipsos. Este destinată utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum parchet, mochetă, linoleum, PVC sau plăci ceramice.

Date tehnice:

Parametru	Valoare
Necesar apă	10 litri/sac (0.4 litri /kg)
Consum specific	1.2 kg/m ² /mm
Timp de lucru	min 30 minute
Timp de uscare	2-3 zile / mm
Temperatura de aplicare	+5 C - 35 C
Grosime minimă de aplicare	2 mm
Grosime maximă de aplicare	20 mm
Reluare trafic pietonal după	4h
Poate constitui suport pentru	parchet, mochetă, linoleum, PVC sau plăci ceramice
Rezistența la compresiune	minimum 12 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	minimum 5 N/mm ²
Contrație	< 100 μm/m
Culoare	alb - cenușiu
Amorsare	Amorsă de profunzime (Adera Primer Universal)
Termen de valabilitate	9 luni
Ambalare	sac 25 kg; 45 saci/palet
Cod SAP	316159

Domenii de utilizare:

Produsul este destinat utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum **parchet, mochetă, linoleum, PVC sau plăci ceramice**.

Se poate utiliza în clădiri rezidențiale, comerciale și alte suprafețe cu trafic moderat. Este compatibil cu suporturi precum beton, șape pe bază de ciment, anhidrit sau alte suprafețe existente corespunzător pregătite.

Se aplică în straturi între 2-20 mm grosime, asigurând o suprafață perfect plană.

Nu este recomandată aplicarea pe suporturi din material plastic sau metal.



Beneficii:

- **Timp de uscare redus** - permite reluarea traficului pietonal după doar 4 ore
- **Autonivelare excelentă** - nivelare rapidă și ușoară
- **Aderență ridicată pe o varietate de suporturi**
- **Consum redus de material**
- **Oferă o suprafață perfect plană, compactă și fără pori**
- **Fără contracții la uscare**
- **Produs ecologic, prietenos cu mediul**

Mod de preparare și aplicare:

1. Pregătirea suportului:

- Suprafața trebuie să fie stabilă, curată și amorsată corespunzător, în special în cazul suporturilor foarte absorbante sau din beton. Este recomandată amorsarea cu Adera Primer Universal.
- Suportul nu trebuie să prezinte fisuri. După inspecție, se aspiră temeinic și se aplică amorsa adecvată cu pensula sau trafaletul.
- Temperatura mediului de lucru și a suportului trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Orice substanță care poate afecta aderența (praf, grăsimi, reziduuri) trebuie îndepărtată prin șlefuire, frezare sau sablare.




2. Prepararea materialului:

- Se folosesc doar vase și unelte curate.
- Pulberea se adaugă treptat în apă, niciodată invers.
- Pentru un sac de 25 kg, se adaugă 10 litri de apă curată și se amestecă cu un mixer la turație redusă, timp de 2-3 minute, până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări.



3. Aplicarea șapei:

- Materialul proaspăt se toarnă pe suportul pregătit.
- Se distribuie și nivelează cu o gletieră dințată sau un dreptar, asigurând o grosime uniformă a stratului.



4. Dezaerarea:

- Pentru eliminarea bulelor de aer și obținerea unei suprafețe netede, se folosește imediat după turnare o rolă cu țepi.
- Dacă este necesară deplasarea pe suprafață proaspăt turnată, se recomandă purtarea de saboți cu cuie.



Recomandări:

Evitați uscarea prea rapidă a stratului proaspăt turnat. Protejați suprafața împotriva razelor directe ale soarelui, curenților de aer și condițiilor termice extreme sau de îngheț. În primele 3 ore de la aplicare, se recomandă păstrarea ușilor și ferestrelor închise pentru a preveni uscarea neuniformă.

Evitați expunerea la aer uscat, vânt sau surse directe de căldură, care pot afecta procesul de întărire și aspectul final al suprafeței.

Măsuri de protecție:

Se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție: ochelari de protecție, mască de praf și, în cazul utilizării prelungite, mănuși de lucru.

La manipularea sacilor, aceștia trebuie ridicați corect, îndoind genunchii și menținând spatele drept, pentru a evita accidentările. Se evită formarea prafului în mediul înconjurător.

Produsul nu se deversează în rețeaua de canalizare. Resturile de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere biodegradabile, conform reglementărilor locale.

Condiții de depozitare și valabilitate:

Sacii se păstrează pe paleți de lemn, în spații acoperite, uscate și ferite de intemperii.

În cazul utilizării parțiale, sacul trebuie închis cu grijă, pentru a permite reutilizarea ulterioară în condiții optime.

Depozitarea se face în locuri protejate de umezeală și variații extreme de temperatură.

Transportul se realizează exclusiv cu mijloace de transport acoperite, care să asigure integritatea produsului.

Termen de valabilitate: 9 luni de la data inscripționată pe ambalaj.